

Base	Polysiloxane
Consistencia	Pasta Estable
Sistema de Curado	Curado al medio ambiente
Formación de Piel	Al tacto 7 minutos
Curado total	24 horas
Capacidad de movimiento	25± %
Peso específico	1,02 g/ml
Temperatura de resistencia	-60°C a + 180°C
Elongación	> 500%
Resistencia a la tensión	1,60 N/mm ²

SILIRUB

Es un componente elástico de alta calidad
Sellador a base de siliconas

Características:

- Muy fácil aplicación
- Tintes permanentes, resistente a los UV
- Se mantiene permanentemente elástico después del curado
- Olor acético Aplicaciones: Típica

Aplicaciones

Las juntas de las instalaciones sanitarias y cocinas
Top de sellado para los trabajos de acristalamiento
Juntas de construcción en un entorno húmedo
Sellado en sistemas de aire acondicionado

Embalaje

Cartucho de 280 ml, caja por 12 unidades. en acabados TRANSPARENTE, BLANCO, GRIS Y BRONCE

Vida Útil

24 meses en envase cerrado en un lugar fresco y seco en temperaturas entre 5°y 25°C

Modo de Empleo

La superficie debe de estar limpia y seca, aplicar con pistola para calafateo.

Precaución de Manejo

Contacto con los ojos:

- Lavar inmediatamente con abundante agua
- Consultar al médico

Contacto con la piel:

- Lavar inmediatamente con abundante agua
- Si la irritación persiste consultar al médico

Después de inhalación:

- Llevar a la víctima a un espacio ventilado
- Consultar al médico

Después de ingestión:

- No dar nunca agua a un paciente sin conocimiento
- No provocar vómitos
- Consultar al médico

